

江苏大学 2009 年硕士研究生入学考试试题

科目代码： 818

科目名称： 金属学及热处理

考生注意：答案必须写在答题纸上(第五题可在试卷图中标注)，写在试卷、草稿纸上无效！

一. 名词解释 (每题 4 分, 共 24 分)


1. 晶体结构 2. 空间点阵 3. 过冷 4. 成分过冷 5. 加工硬化 6. 二次硬化

二. 填空(每空 1 分,共 50 分)

1. 根据双原子作用模型可以理解，当大量金属原子结合成固溶体时，为使固溶体金属具有最(_____)的能量，以保持其(_____)状态，原子之间也必须保持一定的平衡距离，这便是固态金属中的原子趋于(_____)的重要原因。
2. 由均匀形核的形核功公式及推导可见，形成临界晶核时，自由能变化为正值，且恰好等于临界晶核表面能的(_____)。这表明形成临界晶核时，(_____)的下降只补偿表面能的(_____)，还有(_____)的表面能没有得到补偿，需要另外供给，即需要对形核做功，亦为形核功。
3. 固溶体合金(_____)结晶组织，由于前后从液相中结晶出的固相成分不同，再加上冷速较快，不能使成分(_____)均匀，先结晶的含(_____)熔点组元较多，后结晶的含(_____)熔点组元较多，在晶粒内部存在着浓度差别，这种在一个晶粒内部化学成分不均匀的现象，称为(_____)。
4. 在一定温度下，当某三元系合金处于两相平衡时，合金的成分点与两平衡相的成分点必定在(_____)上，且合金的成分点位于两平衡相的成分点(_____)。该规律称为(_____)。
5. 铜只有通过(_____)后再经过再结晶退火才能使晶粒细化，而铁除了可用类似方法细化晶粒外，无需冷加工塑性变形，只需加热到一定温度就可以使晶粒细化，其原因是铁在固态下有(_____)，而铜没有。
6. 常见金属晶格中滑移面、滑移方向、主要滑移系个数分别为：面心立方为(_____)
($\langle 110 \rangle$) $(\langle 111 \rangle)$ 、体心立方为(_____) $(\langle 110 \rangle)$ 、密排六方为(_____) $(\langle 112 \rangle)$ 。
7. 选用 20CrMnTi 制造汽车变速齿轮，其预先热处理及最终热处理的最佳方案应分别是正火+
(_____)+(_____)+(_____)。
8. 通常奥氏体晶粒度的概念有以下三种：(1) (_____)、(2) (_____)、
(3) (_____)。
9. 调幅分解是固溶体分解的一种特殊形式，它与其它许多转变不同，是一种无核转变，即分解时不存在形核阶段。它按(_____)转变，由一种固溶体分解为两种(_____)相同而(_____)不同的固溶体。
10. 过共析钢锻件在锻后的组织一般为细片(_____)，如果锻后冷却不当，还存在(_____)，不仅硬度高，难以进行切削加工，而且增大钢的(_____)，淬火时容易产生变形或开裂。因此，锻后必须进行(_____)，使(_____)球化，获得粒状珠光体。
11. 淬透性是指钢在淬火时获得(_____)的能力。其大小用钢在一定条件下淬火所获得的(_____)来表示，淬透层的(_____)规定为由表面至半马氏体区的深度。半马氏体区的组织是由(_____)马氏体和(_____)分解产物组成。
12. (_____)金属能与原子甚小的非金属元素氢、氮、碳、硼 形成化合物，它们具有金属的性质、很好的熔点和极高的硬度。根据非金属元素(以 X 表示)与金属元素(以 M 表示)原子半径的比值，可将其分为两类：当(_____)时，化合物具有比较简单的单晶结构，称为(_____)；当(_____)时，其结构很复杂称为(_____)。

三. 解答下面问题(每题 6 分, 共 36 分)

1. 如图所示, 某晶体受到一均匀切应力 τ 的作用, 其滑移面上有一柏氏矢量为 \vec{b} 的位错环。
 (1). 分析位错环各点 (A、B、C、D) 位错及其它位置位错的结构类型。
 (2). 并说明有无可能各部分都是螺型位错或刃型位错?




2. Zn 单晶拉伸实验, 测得如下数据: 截面积 $A=122\text{mm}^2$

屈服载荷 P(公斤)	20.73	7.87	5.28	4.60	5.60	28.50
$90^\circ - \phi$ (度)	6.5	19.5	30.0	40.0	61.0	85.0
λ (度)	18.0	29.0	30.3	40.0	62.5	85.5

计算说明是否符合临界分切应力定律?

3. 为什么利用包晶转变可以细化晶粒? 用所给相图说明之。



4. 回答下面问题

- (1) 试述晶粒位向、晶界对多晶体塑性变形的影响?
 (2) 冷拔强化铜丝作导线, 冷拔后应如何处理? 为什么?

5. 用 15 钢制作一要求耐磨的小轴(直径 20mm), 其工艺路线为:下料→锻造→A 热处理→机加工→B 化学热处理→C 热处理→D 热处理→磨加工.
 (1) 写出其中各热处理工序的名称及作用。
 (2) 说明小轴在使用状态下的显微组织及性能特点。
6. 说明 Cu 的质量分数为 4% 的 Al-Cu 合金的过饱和固溶体在 130℃ 的时效脱溶过程及力学性能的变化。
- 四. 论述淬火钢回火转变过程中组织、状态的变化(15 分)。
- 五. 根据下面给出的铁碳相图: (25 分)
- 填出铁碳相图各分区组织组成物。
 - 写出并画出 3.0%C 合金凝固过程, 并计算该合金室温组织相对量。
 - 用热分析曲线分析 0.53%C 合金凝固过程。
 - 计算 0.53%C 合金凝固过程中经过 727℃ 温度前与后的相组成物与组织组成物的相对量。
 - 指出相图中有几种渗碳体? 并说明它们的异同点。

