

★ 答卷须知  
试题答案必须书  
写在答题纸上，在  
试题和草稿纸上  
答题无效。

# 北京理工大学

## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：822 科目名称：半导体物理学

### 一、单项选择题（总分 16 分，每小题 2 分）

1. 若某半导体导带中发现电子的几率为零，则该半导体必定（ ）  
 a) 不含施主杂质      b) 不含受主杂质  
 c) 本征半导体      d) 处于绝对零度
  
2. 半导体中载流子扩散系数的大小决定于其中的（ ）  
 a) 散射机构      b) 能带结构  
 c) 复合机构      d) 晶体结构
  
3. 在温室条件下， $1\text{cm}^3$  的硅中掺入浓度为  $10^{18}/\text{cm}^3$  的 N 型杂质，则其电导率将增加（ ）倍  
 a) 一百万      b) 一千万  
 c) 十万      d) 无法确定
  
4. 硅中掺金工艺主要用于制造（ ）器件  
 a) 大功率      b) 高反压  
 c) 高频      d) 低噪声
  
5. 现有一材料的电阻率随温度增加而先下降后上升，该材料是（ ）  
 a) 金属      b) 本征半导体  
 c) 掺杂半导体      d) 高纯化合物半导体
  
6. MOS 器件的导电沟道是（ ）层  
 a) 耗尽      b) 反型  
 c) 阻挡      d) 反阻挡

## 北京理工大学

## 1996 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：822 科目名称：半导体物理学

7. 有效的复合中心能级通常都是靠近（ ）

- a)  $E_C$       b)  $E_V$   
 c)  $E_i$       d)  $E_F$

8. 反向的 PN 结空间电荷区中不存在（ ）电流

- a) 少子      b) 漂移  
 c) 产生      d) 复合

## 二、多项选择题（总分 24 分，每小题 3 分）

1. 以下的叙述中（ ）不属于空穴的特征

- a) 空穴浓度等于价带中空状态浓度  
 b) 空穴所带的正电荷等于电子电荷  
 c) 空穴的能量等于原空状态内电子的能量的负值  
 d) 空穴的波矢与原空状态内电子的波矢相同

2. 关于电子的费米分布函数  $f(E)$ ，叙述正确的是（ ）

- a) 是能量为 E 的一个量子状态被电子占据的几率  
 b) 电子在能量为 E 的状态下服从泡利原理  
 c) 当  $E_C - E_F \gg kT$  时，费米分布可用玻尔兹曼分布近似  
 d) 服从费米分布的半导体是简并的

3. 关于  $p^+N$  结的叙述中（ ）是正确的

- a) 流过  $p^+N$  结的正向电流成分中空穴电流占优势  
 b)  $p^+N$  结的耗尽区宽度主要在 N 型侧

★ 答卷须知  
试题答案必须书  
写在答题纸上，在  
试题和草稿纸上  
答题无效。

## 北京理工大学

## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：822 科目名称：半导体物理学

- c) 流过  $p^+N$  结的反向电流成分中没有复合电流  
d) 降低 N 区的掺杂浓度可以提高  $p^+N$  结的反向击穿电压

4. 下面四块半导体硅单晶，除掺杂浓度不同外，其余条件均相同，由下面给出的数据可知：电阻率最大的是（ ），电阻率最小的是（ ）

- a)  $N_A = 3 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$       b)  $N_A = 8 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}, N_p = 3 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$   
c)  $N_A = 2.2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$       d)  $N_D = 2.2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

5. 下列叙述正确的是（ ）

- a) 非平衡载流子在电场作用下，在寿命  $\tau$  时间内所漂移的距离叫牵引长度  
b) 非平衡载流子在复合前所能扩散深入样品的平均距离称为扩散长度  
c) 使半导体导带底的电子逸出体外所需的最小能量叫电子亲和能  
d) 复合中心指的是促进复合过程的杂质和缺陷

6. 关于 P 型半导体的费米能级  $E_F$  的叙述（ ）是正确的

- a)  $E_F$  由温度和受主浓度决定  
b) 当温度一定时，受主浓度越高， $E_F$  与  $E_i$  的差就越小  
c) 当受主浓度一定时，温度越高， $E_F$  与  $E_i$  的差就越小  
d) 用适当波长的光均匀照射半导体时， $E_F$  与  $E_i$  的差变大

7. 关于 PN 结击穿的叙述（ ）是正确的

- a) 雪崩击穿的击穿电压比隧道击穿的击穿电压高  
b) 轻掺杂的 PN 结易发生雪崩击穿

## ★ 答卷须知

试题答案必须书  
写在答题纸上，在  
试题和草稿纸上  
答题无效。

## 北京理工大学

## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：822 科目名称：半导体物理学

- c) 重掺杂的 PN 结易发生隧道击穿
- d) P-i-N 结的击穿电压要比一般 PN 结的击穿电压高

8. 下列叙述中（ ）是正确的

- a) PN 结的接触电势差随温度升高而减小
- b) PN 结的接触电势差  $V_D \approx \frac{E_g}{q}$
- c) 零偏压时的硅 PN 结微分电阻  $r$  要比锗 PN 结的微分电阻大
- d) 在相同的正向电压情况下，锗 PN 结的微分电阻  $r$  要比硅 PN 结的小
- e) 在相同的正向电流情况下，锗 PN 结的微分电阻  $r$  要比硅 PN 结的大

## 三、填空题（共 15 分，每题 3 分）

1. 在公式  $\mu = \frac{q\tau}{m^*}$  中， $\tau$  是载流子的\_\_\_\_\_， $m^*$  是载流子的\_\_\_\_\_。

2. N 型硅掺砷后，费米能级向\_\_\_\_\_移动，在室温下进一步升高温度，费米能级向\_\_\_\_\_移动。

3. 在同一个坐标系中画出硅和锗二极管的伏安特性为\_\_\_\_\_

4. 一维情况下，描述非平衡态半导体中空穴运动规律的连续性方程为

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial^2 x} - \mu_r |E| \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_r p \frac{\partial |E|}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p$$

★ 答卷须知

试题答案必须书  
写在答题纸上，在  
试题和草稿纸上  
答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：822 科目名称：半导体物理学

---

写出每一项的物理意义是：

- ① \_\_\_\_\_
- ② \_\_\_\_\_
- ③ \_\_\_\_\_
- ④ \_\_\_\_\_
- ⑤ \_\_\_\_\_
- ⑥ \_\_\_\_\_

5. MOS 结构的强反型条件是 \_\_\_\_\_

四、解释或说明下列各名词（共 15 分，每小题 5 分）

1. 有效质量
2. 本征激发
3. 欧姆接触和肖特基接触

五、说明以下几种效应及其物理机制，并分别写出其可能的一种应用（总分 21 分，每小题 7 分）

1. 汤姆逊效应
2. 霍尔效应
3. 耿氏效应

# 北京理工大学

## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 822 科目名称: 半导体物理学

### 六、计算题或证明题 (总分 59 分, 共 5 小题)

1、(12 分) 一块足够厚的 P 型硅样品, 室温下电子迁移率  $\mu_n = 1200 \text{ cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{s})$ , 电子寿命  $\tau_n = 10 \mu\text{s}$ , 其表面处, 稳定注入的电子浓度  $\Delta n(0) = 7 \times 10^{12} / \text{cm}^3$ .

计算: 在距表面多远处? 由表面扩散到该处的非平衡少子的电流密度为  $1.20 \text{ mA/cm}^2$  (表面复合不计)。

2、(12 分) 一硅  $p^+N$  结, 结两边的掺杂浓度为  $N_A = 10^{18} / \text{cm}^3$ ,  $N_D = 10^{14} / \text{cm}^3$ , 结面积  $A = 2 \text{ mm}^2$ , 空穴寿命  $\tau_p = 1 \mu\text{s}$ , 空穴扩散系数  $D_p = 13 \text{ cm}^2 / \text{s}$ 。

室温下计算: 加正偏压  $234 \text{ mV}$  时, 流过  $p^+N$  的电流。

3、(12 分) 已知本征锗的电导率在  $310\text{K}$  是为  $3.56 \times 10^{-2} \text{ s/cm}$ , 在  $273\text{K}$  时为  $0.42 \times 10^{-2} \text{ s/cm}$ 。一个 N 型锗样品, 在这两个温度时, 施主浓度为  $N_D = 10^{15} / \text{cm}^3$ 。

试计算: 在上述两个温度时掺杂锗的电导率。(设  $\mu_n = 3600 \text{ cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{s})$ ,  $\mu_p = 1700 \text{ cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{s})$ )

# 北京理工大学


2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 822 科目名称: 半导体物理学

---

4、(13 分) 设一均匀的 N 型硅样品, 在右半部用一稳定的光照射, 如图所示。均匀产生电子空穴对, 产生率为  $g$ 。若样品足够长, 求稳态时:

- 1) 样品两边的空穴浓度分布的表达式
- 2) 画出  $p(x)$  随  $x$  的分布示意图。



5. (10 分) 证明爱因斯坦关系式: